



CORRIDOR® BASIC S 720

Porenfüller und Grundierer



Anwendungsbereich

- Für openporige und saugfähige Bodenbeläge wie z. B. Beton, Zement und Magnesit-Estrich
- Besonders geeignet für alte und geschädigte, sowie mehrfach grundgereinigte Linoleumbeläge

Produktvorteile/-eigenschaften

- Verlängert Werterhalt, vertieft die Farben
- Dringt tief in die Poren ein
- Schützt vor Schmutzablagerung und ist wasserdampfdurchlässig
- Beständig gegen Alkohol und Desinfektionsmittel
- Chemisch nicht anlösbar
- Staubbindend
- Vertieft die Farben
- Erleichtert die Unterhaltsreinigung
- Widerstandsfähig gegen mechanische Einflüsse

Technische Daten

pH Wert	8
Produktfarbe	weiß
Gebinde*	10 l Kanister
Inhaltsstoffe nach INCI	AQUA, METHYLISOTHIAZOLINONE, SODIUM OXYMETHYLENE SULFOXYLATE, N-BUTYL-1,2-BENZISOTHIAZOLIN-3-ONE, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, ETHOXYDIGLYCOL, SYNTHETIC WAX, TRIDECETH-8, POLYURETHANE, TRIS(2-BUTOXYETHYL) PHOSPHATE, DIMETHYL MEA, FLUOROALKYLPOLYETHOXYLATE, BENZISOTHIAZOLINONE

* Hinweis: Bitte beachten Sie die teils eingeschränkte internationale Verfügbarkeit der Produkte. Sprechen Sie mit Ihrem Kundenberater.





CORRIDOR® BASIC S 720

Porenfüller und Grundierer

Anwendung und Dosierung



Voraussetzung:
Grundgereinigter, gespülter und tensidfreier
Bodenbelag.

Erste Grundierung:
1:1 mit Wasser verdünnen und gleichmäßig auftragen.
Bei Linoleum pur anwenden.
Evtl. zweite und dritte Schicht pur auftragen. Jede
Schicht muss für sich durchgetrocknet sein.

Hinweis

Vor Frost schützen.
Vor Verarbeitung Wärmequellen ausschalten (Heizkörper, Fußboden-
heizung etc.). Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden. Stets kaltes
Wasser verwenden.

Ergänzende Produkte

Corridor® Crystal S 735 - Glänzende Mehrzweckemulsion
Corridor® Glorin S 734 - Allround Selbstglanzdispersion
Roca Dispers R 200 - Steinbodenvollpflege
Sunglorin G 145 - Selbstglanzemulsion
Corridor® Complete S 732 - Glänzende Mehrzweckemulsion
Corridor® Matt S 737 - Matte Dispersion
Corridor® Black S 739 - Schwarze Dispersion

Gefahrenhinweise

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

Weitere Sicherheitshinweise entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsda-
tenblatt zu Corridor® Basic S 720 unter www.buzil.de.

GISBAU-Code: GE 10

Artikelnummer*:
S720-0010R1

* Hinweis: Bitte beachten Sie die teils eingeschränkte internationale Verfügbarkeit der Produkte. Sprechen Sie mit Ihrem Kundenberater.

Die Angaben in unserer Produktinformation beruhen auf unseren Erfahrungen und sorgfältigen Untersuchungen und entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand. Unterschiedliche Verarbeitungs-, Objekt- und Materialbedingungen können von uns jedoch nicht im Einzelnen überprüft und beeinflusst werden. Daher können wir in der Produktinformation nur allgemeine Verarbeitungshinweise geben. Die Qualität der Arbeit hängt deshalb von der fachmännischen Objektbeurteilung und Verarbeitung durch den Anwender ab. Im Zweifelsfall ist dieser verpflichtet, die Verträglichkeit des zu behandelnden Materials mit dem Buzil-Produkt immer an unauffälliger Stelle zu prüfen oder anwendungstechnische Beratung einzuholen. Haftung für unvollständige oder unrichtige Angaben in unserem Informationsmaterial besteht nur bei grobem Verschulden (Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit); etwaige Ansprüche aus dem Produkthaftungsgesetz bleiben unberührt. Mit dieser Produktinformation verlieren alle vorhergehenden Produktinformationen ihre Gültigkeit.

Datum 05.12.2017

Methodenkarte

BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG

CORRIDOR® BASIC S 720

Anwendungsbereich:
Boden / Beschichtung



pH 8

Verdünnung	Pur - 1:1 mit Wasser		
Geeignet für	Porenfüllung / Grundierung; Porige Bodenbeläge; Saugfähige Bodenbeläge	Nicht geeignet für	Textile Oberflächen; geschlossene Bodenbeläge wie z.B. PVC, Vinyl, Kunstharz
Anwendung	Wasserbeständige Bodenbeläge; Linoleum (pur); Beton (erste Schicht 1:1 mit Wasser); Estrich (erste Schicht 1:1 mit Wasser); Terracotta nur einmalig grundieren (erste Schicht 1:1 mit Wasser)		
 Problem- lösung	Problem Fehler Voraussetzung		Lösung
	- Ungenügende Füllkraft - Schaumbildung mit „Kratern“ als Resultat nach dem Trocknen - Abputzen unter Beanspruchung - Starke „Verstrichung“ unter Beanspruchung - Graues; mattes Erscheinungsbild der Oberfläche durch hartes Wasser - Schäden auf Oberflächen (Verfärbung, Materialaufquellen ...)		- Belag zu porig, weitere Schicht auftragen - Belag zu rau, beim Auftragen langsamer verteilen - Belag vor Auftrag nicht trocken/nochmals grundreinigen - Intensivreinigung mit Maradin HC 43, Indumaster® Strong IR 45, Indumaster® Forte IR 42 - Reinige periodisch mit O Tens Azid G 501 - Prüfe Chemikalien- und Wasserverträglichkeit



Methodenkarte

BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG

ALTERNATIVE PRODUKTE | CORRIDOR® BASIC S 720

Anwendungsbereich:
Boden / Beschichtung



pH 8

Alternative Produkte	Unterscheidung	Anwendung
Corridor® Glorin S 734	Allround-Dispersion, metallsalzfrei	Bodenbeschichtung, glänzend
Corridor® Jewel S 741	Hochleistungsdispersion, metallsalzfrei	Bodenbeschichtung, glänzend
Planta® Multi Gloss P 320	Ökologische Dispersion, metallsalzfrei	Bodenbeschichtung mit hoher Füllkraft, glänzend